

RMC OIL PLUS 2C

Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C je olejový nátěr na dřevo nejnovější generace, který dokáže barevně natónovat a ochránit povrch pouze jednou vrstvou. Kombinace oleje (A) a akcelérátoru (B) zaručuje rychlé zasychání.

Používá se též při renovaci a údržbě povrchů ošetřených olejem Rubio[®] Monocoat.



INFORMACE O PRODUKTU

➤ Unikátní vlastnosti

- Jednou vrstvou obarví a chrání povrch dřeva
- 40 základních barev je možné mísit k dosažení jakéhokoli barevného odstínu
- Zdůrazňuje přírodní vzhled dřeva, je příjemný na dotyk
- Ekologický produkt – 0% VOC
- Neobsahuje vodu ani rozpouštědla
- Snadná údržba
- Práce bez viditelných přesahů
- Dlouhodobá ochrana
- Minimální spotřeba: 30 – 50 m² z jednoho litru
- Lze použít na téměř všechny typy dřeva – nábytek, podlahy, masív, překližku, MDF atd...
- Velmi odolný proti oděru
- Odolný vůči vodě, vhodný do koupelen i kuchyní
- Odolává vysokým teplotám
- Rychle vyzrává: 80% během 2 dnů
- Již 5 dnů po aplikaci je možné použít při úklidu vodu s mýdlem

➤ Technický popis

RMC Oil Plus 2C (A)

- Fyzikální vlastnosti při 20°C: kapalina
- Pach: olej
- Bod vzplanutí: >99°C
- Hustota: 0,9 kg/l
- Obsah VOC: 0 g/l

RMC Akcelérátor (B)

- Fyzikální vlastnosti při 20°C: kapalina
- Pach: žádný
- Barva: čirá
- Bod vzplanutí: >160°C (v zavřené nádobě)
- Obsah VOC: 0 g/l

➤ 40 standardních barev:



➤ **Návod k použití**

1. Povrch dřeva pečlivě přeberte, případný předchozí nátěr musí být odstraněn. Vysajte vysavačem a zbytky prachu odstraňte čističem RMC Cleaner.
2. Smíchejte olej s akcelerátorem (1-2 minuty) v poměru přibližně 3:1 (3 díly oleje A a 1 díl akceleratoru B).
3. Jakmile je povrch po očištění suchý, rozetřete malé množství oleje RMC Oil Plus 2C (hadříkem, houbičkou nebo leštičím strojem osazeným běžovým padem). Pracujte po sekcích 5 – 10 m².
4. Nechte několik minut olej reagovat a potom setřete všechny přebytečný olej (hadrem nebo leštičkou osazenou bílým padem). Každý úsek setřete během 15 minut. Povrch musí být na omak suchý! Stejným způsobem dokončete celé dílo.
5. V dobře větrané místnosti může být povrch používán po 24 – 36 hodinách po aplikaci.

Údržba vodou a čistícími prostředky RMC může být prováděna po uplynutí 5 dnů. Zárukou pro dlouhodobou životnost a odolnost povrchu je nutné používat na údržbu prostředky Rubio[®] Monocoat.

➤ **Tipy a triky:**

- Výrobek ne NESMÍ ničím ředit!
- Před aplikací olej (A) důkladně promíchejte.
- U velkých ploch a při použití více balení je doporučujeme navzájem smíchat, aby bylo dosaženo stejnoměrného barevného odstínu.

UPOZORNĚNÍ

U hadrů nasáklých olejem může dojít ke spontánnímu samovznícení!
Před likvidací je namočte do vody.

➤ **Spotřeba**

30 – 50 m² z jednoho litru v závislosti na typu dřeva, broušení a způsobu aplikace.
Po namíchání oleje s akcelerátorem lze se směsí pracovat po dobu 4-6 hodin.

Poznámka: Spotřeba při průmyslovém nanášení na olejovacích linkách: 60-80 m²/l

Výše uvedená spotřeba je pouze indikativní. Skutečná bude záviset na druhu dřeva a způsobu opracování. Pro zjištění přesné spotřeby doporučujeme aplikovat na vzorku.

➤ **Balení**

- 350 ml – sada 275 ml RMC Oil Plus 2C (A) + 75 ml RMC Akcelerator (B)
- 1,3 l – sada 1 l RMC Oil Plus 2C (A) + 0,3 l RMC Akcelerator (B)
- 3,5 l – sada 2,75 l RMC Oil Plus 2C + 0,75 l RMC Akcelerator (B)

➤ **Skladování**

Skladujte po dobu max. 36 měsíců na suchém místě v originálním balení. Nesmí zmrznout

➤ **Příslušenství**

* RMC Cleaner – čistič použitých nástrojů

➤ Další produkty:



Váš distributor:

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.
Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko
Provozovna Rubio Monocoat CZ/SK:
Jízdecká 110, 288 02 Nymburk
info@rubiomonocoat.cz
www.rubiomonocoat.cz

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE:

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenes odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.

Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com